


Супердыфузійныя мембраны (АМ) ONDUTISS МАСТЕР АМ 115

Ўжываецца з вонкавага боку на ўцэпленых дахах, сценах, перакрыццях і вентыляваных фасадах. Для спрашчэння ацэнкі захавання уласцівасцяў плёнкі пад сонцам пасля мантажу скарытайцеся спецыяльным УФ-стыкерам, нанесеным на ўпакоўку, падрабязней пра яго чытайце тут.



Тэхнічныя характарыстыкі

Цана за рулон*	Часова няма ў наяўнасці
Кошт за метр квадратны*	Часова няма ў наяўнасці
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	115 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярэк, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш за 190/140
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не менее 1 000
Супраціў парапраніканню, Рп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не больш 0,064
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не больш за 0,05
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 5000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Тэрмін службы, лет	35

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн