Супердиффузиялық мембраналар (АМ) ONDUTISS МАСТЕР АМ 115

Ол сыртқы жағынан оқшауланған шатырларда, қабырғаларда, едендерде және желдетілетін қасбеттерде қолданылады.Орнатқаннан кейін күн астында пленканың қасиеттерін сақтауды бағалауды жеңілдету үшін қаптамаға қолданылатын арнайы ультрафиолет жапсырмасын қолданыңыз, ол туралы толығырақ мына жерден оқыңыз.



Техникалық сипаттамалар

Бір орам бағасы*	Уақытша қол жетімді емес
Шаршы метрдің бағасы*	Уақытша қол жетімді емес
Беттік тығыздық, г/м^2, РФ ГОСТ 2678	115 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	190/140 кем емес
Бу өткізгіштігі, г/(м^2*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	кем емес 1 000
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	0,064 артық емес
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	0,05 артық емес
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	кемінде 5000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Қызмет мерзімі, жылдар	35

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде