Мембраны (АМ)
ONDUTISS МАСТЕР АМ 115

Применяется с внешней стороны на утеплённых кровлях, стенах, перекрытиях и вентилируемых фасадах.

Для упрощения оценки сохранения свойств плёнки под солнцем после монтажа воспользуйтесь специальным УФ-стикером, нанесённом на упаковку, подробнее о нём читайте здесь.



Технические характеристики

Цена за рулон*	Временно нет в наличии
Цена за метр квадратный*	Временно нет в наличии
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	115 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 190/140
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не менее 1 000
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не более 0,064
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не более 0,05
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 5000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Срок службы, лет	35

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен