Гідраізаляцыйныя плёнкі (D)
ONDUTISS МАСТЕР D

Пласт спанбонда ўтрымлівае кроплі кандэнсату за кошт сваёй шурпатай структуры, абараняючы ўнутранае аздабленне або перакрыцце гарышча.

Прызначана для абароны будаўнічых канструкцый ад атмасфернай вільгаці, ветру, подкровельного кандэнсату, а таксама для выкарыстання ў якасці параізаляцыйнай бар'ера і часовага дахавага пакрыцця.



Тэхнічныя характарыстыкі

Цана за рулон*	Часова няма ў наяўнасці
Кошт за метр квадратны*	Часова няма ў наяўнасці
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	95 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш за 600/500
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 3
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не менш за 13
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не менш за 25
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Тэрмін службы, лет	35

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн