

Гидрооқшаулағыш пленкалар (D) ONDUTISS MASTER D

Құрылыс құрылымдарын атмосфералық ылғалдан, желден, шатыр астындағы конденсаттан қорғауға, сондай-ақ бу тосқауылы және уақытша шатыр жабыны ретінде пайдалануға арналған.

Орнатқаннан кейін күн астында пленканың қасиеттерін сақтауды бағалауды жеңілдету үшін қаптамаға қолданылатын арнайы ультрафиолет жапсырмасын қолданыңыз, ол туралы толығырақ мына жерден [оқыңыз](#).



Техникалық сипаттамалар

Бір орам бағасы*	Уақытша қол жетімді емес
Шаршы метрдің бағасы*	Уақытша қол жетімді емес
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	95 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кемінде 600/500
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 3
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 13
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 25
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Пайдалану температурасы, °C	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Қызмет мерзімі, жылдар	35

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде