

# Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS PRO Flat Roof

## Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляруючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 300 м <sup>2</sup>	Рулон 90 м <sup>2</sup>
Цана за рулон*	10400 - 10900 руб.	Часова няма ў наяўнасці
Кошт за метр квадратны*	34 - 37 руб.	Часова няма ў наяўнасці
Павярхоўная шчыльнасць, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	90 ± 5%	90 ± 5%
Таўшчыня, мкм	100	100
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	не менш 45 / 40	не менш 45 / 40
Парапранікальнасць, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 7	не более 7
Супраціў парапраніканню, Rp, м2 * ч * Па / мг ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2020</a> )	не менш за 261	не менш за 261
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2012</a> )	не менш за 188	не менш за 188
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менш за 4700	не менш за 4700
Воданепранікальнасць, клас, <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не	Не
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, <a href="#">РФ ГОСТ 32317-2012</a>	90	90
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Друк на палатне	Не	Не
Шырыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	3	3
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	100	30
Дыяметр рулона, мм	170±10	100±5
Вага рулона, кг	27	8.3
Тэрмін службы, лет		

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін  
службы 50  
гадоў



Зручны  
мантаж



УФ-абарона  
90 дзён



Абарона ад  
бактэрый



Эка-бяспека