

# Ветрахоўныя плёнкі (А) ONDUTISS SMART A

## Функцыі ветрахоўнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік ад забруджвання і выдзімання валокнаў,
- выпускае пар з ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка,
- зніжае цэпластраты.

Для спрашчэння адзнакі захавання ўласцівасцяў плёнкі пад сонцам пасля мантажу скарытайцеся адмысловым УФ-стыкерам, нанесеным на пакаванне, падрабязней пра яго чытайце [тут](#)

Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro](#)



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 30 м <sup>2</sup>	Рулон 70 м <sup>2</sup>
Цана за рулон*	1200 - 1400 руб.	2750 - 3150 руб.
Кошт за метр квадратны*	40 - 47 руб.	39 - 45 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	не менш 140 / 90	не менш 140 / 90
Парапранікальнасць, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	не менее 1 000	не менее 1 000
Супраціў парапраніканню, Rp, м2 * ч * Па / мг ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2020</a> )	не больш 0,018	не больш 0,018
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2012</a> )	не больш 0,014	не больш 0,014
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менш за 200	не менш за 200
Інтэграваная клеючая стужка	Так	Так
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, <a href="#">РФ ГОСТ 32317-2012</a>	30	30
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Друк на палатне	Так	Так
Шырыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5	1.5
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	20	46.67
Вага рулона, кг	2.9	6
Тэрмін службы, лет	30	30

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін  
службы 30  
гадоў



Клеючая  
стужка



Кантроль  
якасці



Зручны  
мантаж



УФ-абарона  
30 дзён