

Ветраахоўныя плёнки (А) ONDUTISS PRO Stop Fire

Функцыі негаручай ветраахоўнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік ад забруджвання і выдзімання валокнаў,
- не перашкаджае выхаду вадзянога пару з ўцяпляльніка.

Гэта ў сваю чаргу:

- памяншае цепластраты звязаныя з інфільтрацыі паветра (па дадзеных некаторых даследаванняў, адсутнасць ветрозащиты павышае каэфіцыент цеплаправоднасці цёплаізаляцыі ў шматслаёвай сцяне ад двух да чатырох разоў),
- зніжае рызыку пашкоджання і прасядання ўцяпляльніка (моцныя парывы ветру здольныя «вырваць» ізаляцыю нават пры якасным мантажы і трывалым мацаванні),
- захоўвае цэласнасць цёплаізаляцыйнага пласта,
- ён абараняе ад ападкаў падчас мантажу і эксплуатацыі.

Вобласці прымянення негаручых ветраахоўны плёнкі:

- сцены з вонкавым уцяпленнем (Вентыляваныя фасады, у т. ч. шматпавярховых будынкаў),
- каркасныя сцены.



Технические характеристики	Намотка 75 м ²
Цана за рулон*	10500 - 11500 руб.
Кошт за метр квадратны*	140 - 154 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	215 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм	не менш 1600 / 1300
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	не менш за 600
Супраціў парাপраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (Даст 25898-2020)	не больш 0,062
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (Даст 25898-2012)	не больш 0,048
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 230
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Не
Плошча, м ² , РФ ГОСТ 2678	75
Шырыня, м, РФ ГОСТ 2678	1.27
Даўжыня, м	59.06
Вага рулона, кг	17.1
Тэрмін службы, лет	50

* на аснове стандартных злучэнняў дыябрачных маніторінгу розніцных цэн



Тэрмін
службы 50
гадоў



Кантроль
якасці



Першае
сыравіну



Зручны
мантаж



УФ-абарона
90 дзён



Абарона ад
бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература
прымянення
-60° - +80°



Не гарыць