

Желден қорғайтын пленкалар (А) ONDUTISS PRO Stop Fire

Жанбайтын желден қорғайтын пленканың функциялары:

- материал оқшаулауды талшықтардың ластануынан және үрленуінен қорғайды,
- оқшаулау су буының оқшаулаудан шығуына кедергі болмайды.

Бұл өз кезегінде:

- зен ауаның инфильтрациясымен байланысты жылу шығынын азайтады (кейбір зерттеулерге сәйкес, желден қорғаудың болмауы көп қабатты қабырғадағы жылу оқшаулауының жылу өткізгіштік коэффициентін екі-төрт есе арттырады),
- ток оқшаулаудың зақымдану және шөгу қаупін азайтады (желдің қатты екпіні оқшаулауды сапалы монтаждау және берік бекіту кезінде де "жұлып алуға" қабілетті),
- жылу оқшаулағыш қабаттың тұтастығын сақтайды,
- орнату және пайдалану кезінде жауын-шашыннан қорғайды.

Жанбайтын желден қорғайтын пленканы қолдану салалары:

- сыртқы оқшауланған қабырға (желдетілетін қасбеттер, оның ішінде көп қабатты ғимараттар),
- жақтау қабырғалары.



Технические характеристики	Намотка 75 м ²
Бір орам бағасы*	10500 - 11500 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	140 - 154 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	215 ± 5%
Жыртылу жүктеме жолақтар, бойымен / көлденең, Н/50мм	1600 / 1300 кем емес
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	кемінде 600
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (ГОСТ 25898-2020)	0,062 артық емес
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	0,048 артық емес
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ EN 1928, метод В	≤ 230 мм
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Пайдалану температурасы, °C	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Жоқ
Ауданы, м ² , РФ ГОСТ 2678	75
Ені, м, РФ ГОСТ 2678	1.27
Ұзындығы, м	59.06
Орамның салмағы, кг	17.1
Қызмет мерзімі, жылдар	50

* Бүтіндік сауда бағалары өріктің бағылауының орташа мәнделеріне негізінде



Қызмет мерзімі 50 жыл



Сапаны бақылау



Бастапқы шикізат



Ыңғайлы орнату



УК қорғанысы 90 күн



Бактериялардан қорғау



Эко-қауіпсіздік



Қолдану температурасы -60° - +80°



Жанбайды