

Мембраны (АМ)

ONDUTISS SMART AM

Функции супердиффузионной мембраны:


- защищает утеплитель и элементы кровли от протечек, холодного воздуха и конденсата,
- выпускает пар из утеплителя,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- продлевает срок службы всей конструкции.

Области применения супердиффузионной мембраны:

- утеплённые крыши и мансарды,
- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
- утеплённые чердачные / цокольные перекрытия.

Видеоинструкции на YouTube-канале **ondutiss.pro**:

- по монтажу супердиффузионной мембраны и пароизоляции на утеплённой кровле с одним вентзазором



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон*	1950 - 2250 руб.	4500 - 5200 руб.
Цена за метр квадратный*	65 - 75 руб.	64 - 75 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	100 ± 5%	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 150 / 80	не менее 150 / 80
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не менее 750	не менее 750
Сопротивление паропроницанию, Rп, м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не более 0,029	не более 0,029
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не более 0,022	не более 0,022
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	≥ 4500	≥ 4500
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	30	70
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67
Вес рулона, кг	3.4	7.3
Срок службы, лет	30	30

* на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
30 лет



Клеящая
лента



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



УФ-защита
30 дней



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-60° - +80°