
by Onduline
ONDUTISS
строительные мембраны, плёнки и ленты

Гидрооқшаулағыш пленкалар (D)
ONDUTISS SMART D

Гидрооқшаулағыш пленканың функциялары:
• шатырды шатыр астындағы конденсация мен жауын шашыннан қорғайды,
• жылу шатырдан жылу ағынын алып тастайды және мұз бен мұздың пайда болу қаупін азайтады,
• бу тосқауылы ретінде оқшаулауды бөлме ішіндегі бу мен судан қорғайды.



Гидрооқшаулағыш пленканы қолдану салалары:
• металл немесе басқа жабыны бар оқшауланбаған шатырлар,
• оқшауланған жертөле едендері,
• ылғал үй-жайлардың едендерін гидрооқшаулау,
• тегіс шатырларды бу-гидрооқшаулау,
• қабырғалардың, шатырлардың, төбелердің бу тосқауылы.

Арнадағы бейне нұсқаулар ondutiss.pro:
• ONDUTISS желден қорғау және гидрооқшаулауды жертөле жабынына монтаждау бойынша

Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Бір орам бағасы*	1200 - 1350 руб.	2700 - 3050 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	40 - 45 руб.	38 - 44 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Жыртылу жүктеме жолақтар, бойымен / көлденең, Н/50мм	кем емес 590 / 400	кем емес 590 / 400
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 -2020	артық емес 5	артық емес 5
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (ГОСТ 25898-2020)	кемінде 52	кемінде 52
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	кемінде 40	кемінде 40
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ EN 1928, метод B	≤ 7000 мм	≤ 7000 мм
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод A	W1	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Иә	Иә
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	30	30
Пайдалану температурасы, °C	от -60 до +80	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә	Иә
Ауданы, м², РФ ГОСТ 2678	30	70
Ені, м, РФ ГОСТ 2678	1.5	1.5
Ұзындығы, м	20	46.67
Орамның салмағы, кг	2.7	6

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет ету мерзімі 30 жыл | *Клеящая лента* | *Сапаны бақылау* | *Бастапқы шикізат* | *Ыңғайлы орнату* | *УК қорғанысы 30 күн* | *Бактериялардан қорғау* | *Эко-қауіпсіздік* | *Қолдану температурасы -60° - +80°*