

Мембраны (AM) ONDUTISS SMART AM



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон*	2000 - 2300 руб.	4600 - 5300 руб.
Цена за метр квадратный*	66 - 77 руб.	65 - 76 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	100 ± 5%	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 150 / 80	не менее 150 / 80
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не менее 750	не менее 750
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не более 0,029	не более 0,029
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не более 0,022	не более 0,022
Водоупорность, класс, ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 4500	не менее 4500
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Вес рулона, кг	3.4	7.3
Срок службы, лет	30	30

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
30 лет



Клеящая
лента



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



УФ-защита
30 дней



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-60° - +80°