

**ГОСТ Р 50277—92  
(ИСО 9864—90)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**МАТЕРИАЛЫ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЕ  
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ**

**Издание официальное**

**Б3 3—92/213**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****МАТЕРИАЛЫ ГЕОТЕКСИЛЬНЫЕ****Метод определения поверхностной плотности****ГОСТ Р****50277—92**

Geotextiles.

Method for determination of surface density

**(ИСО 9864—90)**

ОКСТУ 8390

**Дата введения****01.07.93**

Настоящий стандарт распространяется на геотекстильные материалы и устанавливает метод определения их поверхностной плотности.

**1. ОТБОР ПРОБ**

1.1. Отбор проб— по ГОСТ Р 50275.

Вырезают не менее 10 проб в виде квадрата или круга площадью 100 см<sup>2</sup>.

Если структура материала такова, что проба площадью 100 см<sup>2</sup> не представляет всех характеристик материала, для испытаний используют пробу больших размеров.

1.2. Кондиционирование проб проводят в течение 24 ч.

Поддерживание определенного уровня влажности не обязательно, если это не окажет воздействия на результаты испытаний.

**2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ**

2.1. Площадь пробы определяют с точностью до 0,5 %.

2.2. Массу пробы определяют взвешиванием на весах с точностью до 0,1 %.

**3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ**

Поверхностную плотность ( $M_A$ ), г/м<sup>2</sup>, вычисляют по формуле

$$M_A = \frac{m \cdot 10000}{A},$$

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

где  $m$  — масса пробы, г;  
 $A$  — площадь пробы, см<sup>2</sup>.

Вычисляют поверхностную плотность и округляют до целых единиц.

#### 4. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол включает следующие пункты:  
соответствие настоящему стандарту:  
количество проб;  
сведения об окружающей среде;  
если размер образца составлял более 100 см<sup>2</sup>, указывают размеры пробы и приводят описание структуры полотна;  
среднюю величину поверхностной плотности, г/м<sup>2</sup>;  
коэффициент вариации, %;  
описание любого отклонения от методики проведения испытания;  
дату проведения испытания.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Комитетом легкой промышленности СССР

### РАЗРАБОТЧИКИ:

Г. К. Мухамеджанов, канд. техн. наук, руководитель темы;  
В. М. Зотова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  
Госстандарта России от 16.09.92 № 1188

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения  
международного стандарта ИСО 9864—90 «Геотекстиль. Оп-  
ределение массы единицы площади» и полностью ему соотв-  
етствует

3. Срок первой проверки — 1998 г.  
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-  
ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ Р 50275—92	1.1

Редактор Т. П. Шашина  
Технический редактор В. Н. Прусакова  
Корректор В. И. Варенцова

Сдано в наб. 08.10.92 Подп. в печ. 17.11.92 Усл. печ. л. 0,25. Усл. кр.-отг. 0,25. Уч.-изд. л. 0,17.  
Гир. 124 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1570